

Battistrada

Rotture a fondo scultura

Manifestazione: rotture sul fondo della scultura, con o senza pezzi di gomma strappati.

Eventuali segnali complementari: condizione che si riscontra frequentemente nelle aree urbane.

Cause possibili:

- Ripetuto superamento di ostacoli prominenti (marciapiedi, rotaie, guide di cancelli scorrevoli, ...).
- Frequenti manovre sul posto.
- I pneumatici caldi sono più sensibili a questo tipo di danneggiamento.
- Spesso associato allo stress indotto da carichi severi.
- La pressione insufficiente rispetto al carico aumenta il rischio del verificarsi di questo tipo di danneggiamento.

Conseguenze: possibile fine prematura del pneumatico.

Raccomandazioni:

- Si raccomanda la consulenza di uno specialista.
- Controllare che il tipo di pneumatico sia adatto alle condizioni di utilizzo.
- Rimuovere dall'esercizio in caso di crepe profonde o di cinture visibili.
- Regolare le pressioni in funzione delle condizioni di utilizzo e del carico del veicolo.
- Per quanto possibile, evitare gli ostacoli e/o affrontarli con cautela.

