

Battistrada

Rottura da impatto diretto

Manifestazione: rottura netta, verso l'esterno, della parte di sommità.

Eventuali segnali complementari: -

Cause possibili: deformazione improvvisa del pneumatico, passando ad alta velocità sopra un oggetto con spigoli vivi.

Conseguenze: rottura delle cordicelle metalliche di sommità. Le conseguenze di impatto diretto non sono sempre immediate; la rottura netta può verificarsi in seguito, durante la marcia, causando l'improvviso cedimento (marcia a piatto).

Raccomandazioni:

Pneumatici:

- Controllare che il tipo di pneumatico sia adatto alle condizioni di utilizzo.
- Adeguare la velocità se il superamento dell'ostacolo è inevitabile.
- Regolare la pressione di gonfiaggio in funzione del carico.

